



Traitements définitifs contre l'humidité

LEADER EUROPÉEN DU TRAITEMENT ANTI-HUMIDITÉ

(P) Implementação

1/ Primário MURPRO 1 : Mistura em partes iguais de 2 kg dos 2 componentes, endurecedor e base. Mistura manual durante 3 minutos e depois aplicação com rolo, pincel ou desempenadeira dentada, à razão de 250 g/m² sobre os suportes.

2/ Argamassa modificada MURPRO 2 : Mistura em partes iguais de 10 kg dos 2 componentes, endurecedor e base, misturados durante 5 minutos; em seguida, adicionar 40 kg de pó de argamassa de cuvelagem Murpro2 e misturar durante 5 minutos com misturador Collomix – consumo: 20 kg/m². As propriedades físicas finais da argamassa modificada estão diretamente ligadas à quantidade de MURPRO 2 misturada com a argamassa..

	Em peso	Em volume
MURPRO 2	20 Kg	10 volumes
Argamassa em pó para	80 Kg	30 volumes

O MURPRO 2 é um sistema de presa química que tem uma vida útil limitada após a mistura. Deve ser utilizado num intervalo de tempo relativamente curto. Misturar apenas a quantidade que possa ser utilizada dentro do tempo definido pela temperatura.

	Vida útil em balde da mistura Primário, MURPRO 2 & 3	Tempo de aplicação da argamassa modificada
+35°C	Não recomendado	0h30
+25°C	0h30	1h30
+15°C	1h30	2h30

3/ MURPRO 3 : Mistura em partes iguais de 10 kg dos 2 componentes para formar o revestimento de acabamento. Mistura manual durante 3 minutos e depois aplicação com rolo, pincel ou desempenadeira dentada, em 2 camadas de 200 g/m² cada.

Espessura total do sistema : 15 mm

Embalagem e armazenamento :

Primário acondicionado em doses de 2 kg compostas por 2 componentes de 1 kg cada.

Resinas acondicionadas em caixas de 2 doses de 10 kg, compostas por 2 componentes de 5 kg cada.

Argamassa acondicionada em sacos de 20 kg.

Doses pré-determinadas não modificáveis.

Conservar protegido do gelo e da humidade..

(FR) Mise en œuvre

1/ Primaire MURPRO 1 : Mélange équi-massique de 2 kg de 2 composants, durcisseur et base. Mélange manuel pendant 3 minutes puis application au rouleau, pinceau, raclette crantée de 250 g/m² sur les supports.

2/ Mortier modifié MURPRO 2 : Mélange équi-massique de 10 kg de 2 composants, durcisseur et base malaxé 5 minutes puis ajout de 40 kg de Murpro2 mortier poudre cuvelage et malaxé pendant 5 minutes au malaxeur Collomix - consommation 20 kg/m². Les propriétés physiques finales du mortier modifié sont étroitement liées à la quantité de MURPRO 2 mélangée avec le mortier.

	Mélange en Poids	En volume
MURPRO 2	20 Kg	10 volumes
MORTIER POUFRE CUV	80 Kg	30 volumes

MURPRO 2 est un système à prise chimique qui a une durée de vie limitée après mélange. Il doit être utilisé dans un laps de temps relativement court.

Ne mélanger que la quantité utilisable dans le temps défini par la température.

	Durée de vie en pot du mélange Primaire, MURPRO 2 & 3	Durée d'application du mortier modifié
+35°C	Non-recommandé	0h30
+25°C	0h30	1h30
+15°C	1h30	2h30

3/ MURPRO 3 : mélange équi-massique de 10 Kg de 2 composants pour former le revêtement de finition. Mélange manuel pendant 3 minutes puis application au rouleau, pinceau, raclette crantée de 2 couches de 200 g/m² chacune.

Epaisseur totale du système : 15 mm

Emballage et stockage :

Primaire conditionné en doses de 2 kg composées de 2 composants de 1 kg chacun. Résines conditionnées en carton de 2 doses de 10kg composées de 2 composants de 5 Kg chacun.

Mortier conditionné en sac de 20Kg.

Doses préétablies non modifiables.

Conservar à l'abris du gel et de l'humidité.

(DE) Ausführung

1/ **Grundierung MURPRO 1** : Gleichgewichts-Mischung von 2 kg aus 2 Komponenten, Härter und Basis. Manuelles Mischen während 3 Minuten, anschließend Auftrag mit Rolle, Pinsel oder Zahnpachtel in einer Menge von 250 g/m² auf die Untergründe.

2/ Modifizierter Mörtel MURPRO 2 : Gleichgewichts-Mischung von 10 kg aus 2 Komponenten, Härter und Basis, 5 Minuten gemischt; anschließend Zugabe von 40 kg Murpro2-Pulvermörtel für die Abdichtung und 5 Minuten mit dem Collomix-Mischer gemischt – Verbrauch: 20 kg/m².

	Nach Gewicht	Nach Volumen
MURPRO 2	20 Kg	10 Volumen
PULVERMÖRTEL CUV	80 Kg	30 Volumen

MURPRO 2 ist ein chemisch abbindendes System, das nach dem Mischen nur eine begrenzte Lebensdauer hat. Es muss innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums verarbeitet werden.

Es darf nur die Menge gemischt werden, die innerhalb der durch die Temperatur bestimmten Zeitspanne verarbeitet werden kann.

	Topfzeit der Mischung Grundierung, MURPRO 2 & 3	Verarbeitungszeit des modifizierten Mörtels
+35°C	Nicht empfohlen	0h30
+25°C	0h30	1h30
+15°C	1h30	2h30

3/ **MURPRO 3** : Gleichgewichts-Mischung von 10 kg aus 2 Komponenten zur Herstellung der Endbeschichtung. Manuelles Mischen während 3 Minuten, anschließend Auftrag mit Rolle, Pinsel oder Zahnpachtel in 2 Schichten von jeweils 200 g/m².

Gesamtschichtdicke des Systems: 15 mm

Verpackung und Lagerung :

Grundierung in 2-kg-Dosen abgefüllt, bestehend aus 2 Komponenten zu je 1 kg.

Harze in Kartons mit 2 Dosen à 10 kg abgefüllt, bestehend aus 2 Komponenten zu je 5 kg.

Mörtel in 20-kg-Säcken abgefüllt.

Vorgegebene, nicht veränderbare Mischungsverhältnisse.

Vor Frost und Feuchtigkeit geschützt lagern.

(ES) Implementación

1/ Primario MURPRO 1 : mezcla equimásica de 2 kg de 2 componentes, endurecedor y base. Mezcla manual durante 3 minutos y luego aplicar al rodillo, cepillo, raclette con muescas de 250 g/m² en los soportes.

2/ Mortero modificado MURPRO 2: mezcla equimásica de 10 kg de 2 componentes, endurecedor y base amasada 5 minutos y luego agregó 40 kg de taza de polvo de mortero Murpro2 y amasó durante 5 minutos en la batidora Collomix - consumo de 20 kg/ m². Las propiedades físicas finales del mortero modificado están estrechamente vinculadas a la cantidad de MURPRO 2 mezcladas con el mortero.

	Mezcla de peso	En volúmen
MURPRO 2	20 Kg	10 volúmenes
MORTERO EN POLVO	80 Kg	30 volúmenes

MURPRO 2 Es un sistema de cavidad química que tiene una vida útil limitada después de la mezcla. Debe usarse en un período de tiempo relativamente corto. Mezcle solo la cantidad utilizable en el tiempo definido por la temperatura.

	Vida útil de la mezcla primaria, MURPRO 2 & 3	Duración de la aplicación del mortero modificado
+35°C	no recomendado	0h30
+25°C	0h30	1h30
+15°C	1h30	2h30

3/ MURPRO 3 : mezcla equimásica de 10 Kg de 2 componentes para formar el recubrimiento de acabado. Mezcla manual durante 3 minutos y luego aplicar al rodillo, cepillo, rasqueta dentada de 2 capas de 200 g/m² cada uno.

Espesor total del sistema : 15 mm

Embalaje y almacenamiento:

Plazo primario en dosis de 2 kg compuestas por 2 componentes de 1 kg cada uno. Resinas empaquetadas en cartón de 2 dosis de 10 kg compuestas de 2 componentes de 5 kg cada uno.

Mortero empaquetado en una bolsa de 20 kg.

Dosis pre -establecidas no modificables.

Sigue congelando y humedad en el refugio.

(NL) Uitvoering

1/ Primair MURPRO 1 : Gemeenschappelijk mengsel van 2 kg 2 componenten, verharder en basis. Handmatig mengsel gedurende 3 minuten en vervolgens Toepassing op de rol, borstel, ingekapte raclette van 250 g/m² op de steunen.

2/ Gemodificeerde mortel MURPRO 2 : Gemeenschappelijk mengsel van 10 kg 2 componenten, Hardener en Knead Base gedurende 5 minuten en voegt vervolgens 40 kg murpro2 mortelpoeder vat toe en kneedden 5 minuten bij de Collomix - mixer - consumptie 20 kg/m². De uiteindelijke fysieke eigenschappen van de gemodificeerde mortel zijn nauw verbonden met de hoeveelheid MURPRO 2 gemengd met de mortel.

	Gewichtsmengsel	In volume
MURPRO 2	20 Kg	10 volumes
POEDERVORMIGE MORTEL	80 Kg	30 volumes

MURPRO 2 is een chemisch socketsysteem dat na het mengen een beperkte levensduur heeft. Het moet in een relatief korte periode worden gebruikt. Meng alleen de hoeveelheid die bruikbaar is in de tijd die wordt gedefinieerd door de temperatuur.

	Levenslang in een mengsel van mengsel Primair, MURPRO 2 & 3	Duur van toepassing van de gemodificeerde mortel
+35°C	Vrijgezel	0:30
+25°C	0:30	1:30
+15°C	1:30	2:30

3/ MURPRO 3 : Gemeenschappelijk mengsel van 10 kg 2 componenten om de afwerkingscoating te vormen. Handmatig mengsel gedurende 3 minuten Vervolgens vervolgens TOEPASSING VOOR DE ROLLER, BRISTEL, GOTE RACLETTE van 2 lagen van 200 g/m² elk.

Totale systeemdikte: 15 mm

Verpakking en opslag: Primair verpakt in doses van 2 kg samengesteld uit 2 componenten van elk 1 kg. Harsen verpakt in karton van 2 doses van 10 kg bestaande uit 2 componenten van elk 5 kg.
Mortel verpakt in een zak van 20 kg.
Niet -gemodificeerbare vooraf ingestelde doses.
Blijf bevroren en vochtigheid in de schuilplaatsen.

(IT) Implementazione

1/ Primario MURPRO 1 : Miscela comune di 2 kg di 2 componenti, indurente e base. Miscela manuale per 3 minuti, quindi applicazione al rullo, spazzola, razzlette intaccata di 250 g/m² sui supporti.

2/ Mortaio modificato MURPRO 2 : Miscela equimassico di 10 kg di 2 componenti, indurente e base impasta 5 minuti, quindi aggiungendo 40 kg di tazza di polvere di mortaio Murpro2 e impasta per 5 minuti nel mixer Collomix - Consumo 20 kg/m². Le proprietà fisiche finali del mortaio modificato sono strettamente legate alla quantità di Murpro 2 mescolata con il mortaio.

	Miscela di peso	In volume
MURPRO 2	20 Kg	10 volumi
Mortaio in polvere	80 Kg	30 volumi

MURPRO 2 è un sistema di presa chimica che ha una durata limitata dopo la miscelazione. Deve essere usato in un periodo di tempo relativamente breve. Mescolare solo la quantità utilizzabile nel tempo definito dalla temperatura.

	Vita in una miscela di miscela Primario, MURPRO 2 & 3	Durata dell'applicazione del mortaio modificato
+35°C	Non comandato	0h30
+25°C	0h30	1h30
+15°C	1h30	2h30

3/ MURPRO 3 : Miscela equimassico di 10 kg di 2 componenti per formare il rivestimento finale. Miscela manuale per 3 minuti, quindi applicazione al rullo, spazzola, razzlette intaccata di 2 strati di 200 g/m² ciascuno.

Spessore totale del sistema: 15 mm

Imballaggio e archiviazione: Confezionato primario in dosi di 2 kg composte da 2 componenti di 1 kg ciascuno. Resine confezionate in cartone di 2 dosi di 10 kg composti da 2 componenti di 5 kg ciascuno.
Malta confezionata in borsa da 20 kg.
Dosi pre -installate non modificabili.
Mantieni il congelamento e l'umidità nei rifugi.